

Materialeigenschaften

Herstellername:	2170	
Dichte:	1,2	
Eigenfarbe:	gelblich	

Mechanische Eigenschaften

Biegefestigkeit	120	N/mm ²
Biegemodul	2690	N/mm ²
Zugfestigkeit	78,5	N/mm ²
Zug-E-Modul	3530	N/mm ²
Bruchdehnung	6,5	%
Reißfestigkeit		
Härte	80 D	Shore

Thermische Eigenschaften

Wärmebeständigkeit	70	°C
Glasübergangstemperatur	115	°C

Sonstige Eigenschaften

Wärmebeständigkeit nach Wärmebehandlung	95	°C
---	----	----