

SL-TOOL® Crystal

ASTM Methode	Eigenschaft	Wert
	Density, fest	1.19 g/cm ³
	Farbe	transparent
D638	Zugfestigkeit	~ 38-43 MPa
D638	Bruchdehnung	13-24 %
D790M	Biegemodul	~ 1940-2010 MPa
	Härte (Shore D)	86
	Formbeständigkeitstemperatur	~ 49 °C

Toleranzen: ± 0,2 % (min. 0,2 mm)