

SL-TOOL® NewWhite

ASTM Methode	Eigenschaft	Wert
	Density, fest	1,23 g/cm ³
	Farbe	weiß
D638	Zugfestigkeit	~ 40-60 MPa
D638	Bruchdehnung	9-15 %
D790	Biegemodul	~ 2400-2600 MPa
	Härte (Shore D)	85
	Formbeständigkeitstemperatur	~ 50-60 °C

Toleranzen: ± 0,2 % (min. 0,2 mm)