

# SL-TOOL® Stonelike

ASTM Methode	Eigenschaft	ohne Nachbehandlung	UV & thermische Nachbehandlung
	Density, fest	1,37 g/cm <sup>3</sup>	N/A
	Farbe	hellgrau	
D638M	Zugfestigkeit	~ 47 MPa	~ 52 MPa
D638M	Bruchdehnung	2,3 %	~ 1,2 %
D790M	Biegefestigkeit	~ 100 MPa	~ 125 MPa
D790M	Biegemodul	~ 4500 MPa	~ 6700 MPa
	Härte (Shore D)	93	93
D648	Formbeständigkeitstemperatur	~ 60-68 °C	< 220 °C
IEC 60243-1	elektr. Spannungsfestigkeit	28,7 kV/mm	

Toleranzen: ± 0,2 % (min. 0,2 mm)